KLİNKER TUĞLA İRMİĞİ İLE KOŞU YOLU KAPLAMASI YAPILMASI (10 CM)

İşin tarifi: Projesine ve detayına göre çeşitli ebatlarda parçalanmış klinker irmiği temini ve serilmesi ile koşu pisti yapılması işidir. Belirtilen iriliklerdeki irmiğin temin edilip detayında gösterildiği gibi katman katman serilip iyice sıkıştırılması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, nakliye, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, yüklenici karı ve genel giderler dahil fiyatıdır.

Malzeme Özellikleri:

Klinker Tuğla İrmiği üretiminde esas olan Klinker Tuğladan imal edilmesidir. TSEN-1344 kalite standartlarını kapsayan kriterlerle imalatı yapılan Klinker Tuğladan imal edilecek Klinker Tuğla İrmiği Kalite standartları bakımından da en üst seviyede kaliteye sahiptir. Su emme değerleri bakımından en düşük değerlere sahip olması, ve yüksek ısı değerlerinde (1060 derece) pişirilen Klinker Tuğladan imal edilen Klinker Tuğla İrmiği, yeterli kalınlıkta uygulandığında yağışlı havalarda erimez, çamurlaşma yapmaz. Klinker Tuğla İrmiğinde özellikle uygulamada dikkat edilmesi gereken husus değişik ölçekteki Klinker Tuğla İrmiğinin çok iyi sıkıştırılmasıdır.

Klinker İrmiği Özellikleri;

* 8-16/4-8/0-4mm boyutlarında olması.
* 8-16 mm boyutlarındaki klinker irmiği uygulama yüksekliği 2 cm.
* 4-8 mm boyutlarındaki klinker irmiği uygulama yüksekliği 2 cm.
* 0-4 mm boyutlarındaki klinker irmiği uygulama yüksekliği 1 cm
* Klinker Tuğladan imal edilmiş olması.(TSEN-1344 Standartlarında üretilen ürünlerden)
* Maksimum %7 su emme değerine sahip olması.
* Özgül ağırlığının minimum 1.250 kg/m3 olması.

Klinker irmiği, pişmiş kilden üretilen klinker tuğla ürünlerin, çekiçli kırıcılar kullanılarak kırılıp inceltilmesi yoluyla imal edilir. İnceltilen malzeme gözenek boyutlarına göre 3 ayrı elekten geçirilir.8-16mm kalınlığındaki Klinker Tuğla İrmiği genellikle uygulamanın en alt katmanında 8-10 cm'lik bir katmanda uygulama yapılır. 4-8mm'lik Klinker Tuğla İrmiği

uygulamada orta katmanda uygulanır,0-4mm'lik kalınlığındaki Klinker Tuğla İrmiği en üst katmanda uygulanır. Klinker Tuğla İrmiği, atletizm pistlerinde, tenis kortlarında, koşu ve yürüyüş yollarında uygulanmaktadır. Herhangi Kanserojen Madde içermediğinden Çocuk parklarında da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.